I Klebstoffempfehlung

Unterlagen

elka Holzwerke I

SCHÖNOX®

Untergrundvorbereitung				
Untergrund	**Verlegeplatten Typ ELKA esb P5** Fachgerecht nach TKB-Merkblatt 10 eingebaut			
Verlegeart	verklebt & verschraubt		schwimmend verlegt	
Grundierungen (beispielhaft)	SCHÖNOX® VD (EC1 PLUS) SCHÖNOX® HP RAPID (EC1 PLUS R) SCHÖNOX® SHP (EC1 PLUS)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AM® (EC1 PLUS) SCHÖNOX ZM® (EC1 PLUS R)	SCHÖNOX APF® (EC1 PLUS) SCHÖNOX ZMF® (EC1 PLUS R)	SCHÖNOX® APF (EC1 PLUS)	
Belagsverklebung				
Belag	**PVC / CV***	**Linoleum***	**textile Beläge***	**Parkett****
Empfohlener Klebstoff	**SCHÖNOX® DUROCOLL** Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)	**SCHÖNOX® LINO XTREME** Sehr emissionsarmer Linoleum-Dispersionsklebstoff (EC1 PLUS)	**SCHÖNOX® TEX OBJEKT®** Textilbelag-Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)	**SCHÖNOX® MSP CLASSIC** Sehr emissionsarmer, schub-elastischer, wasserfreier Klebstoff für Parkett (EC 1 PLUS)
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsklebstoff (EC 1 PLUS)			**SCHÖNOX® PARKETT 600** Sehr emissionsarmer, harter, wasserfreier Universal-SMP Klebstoff für Parkett (EC1 PLUS)
Auftragsgerät	Zahnung TKB A1	Zahnung TKB B1	Zahnung TKB B1	Zahnung TKB B6 - B15
Verbrauch	ca. 250 - 300 g/m²	ca. 400 g/m²	ca. 400 g/m²	ca. 750 - 1250 g/m²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.elka-holzwerke.de

elka® Markenprodukte

* Bitte beachten Sie die SCHÖNOX-Klebstoffempfehlungen der jeweiligen Bodenbelagshersteller.

** Bitte die SCHÖNOX Anwendungstechnik kontaktieren.

Stand 07/2016